

Bandă de cauciuc butilică aplicată la rece

DESCRIERE



Butyl Tex este o bandă adezivă de cauciuc butilic, aplicabilă fără căldură. Este compus dintr-un strat de butil viscoelastic. Această țesătură permite o deformare transversală permițând în același timp doar o deformare longitudinală limitată.

Partea de aderență este protejată de o peliculă de protecție ușor de cojit.

Potrivit pentru îmbinări între părțile umede.

Supportul nețesut permite materialului butil să se adapteze la forma suportului și la aplicarea produselor de impermeabilizare lichidă sau a pardoselilor autonivelante.



APLICAȚII

Etanșare articulații, îmbinări, scurgeri.

DATE TEHNICE

INFORMAȚII PRIVIND PRODUSUL ÎNAINTE DE APLICARE

Grosime	0.8 mm
Culoare	gray
Proprietăți mecanice EN12311-1	Rezistența la tracțiune: lungă. > 100 N / trans > 100N Alungire la pauză: lungă. 70% / trans 70%
Conținut nevolatil(%)	100
Densitate	1.45-1.55 g/cm3
Coaja de rezistență ASTM D 1000	>80 N
Rezistență la aderență permanentă ASTM D 6195	>70 N
Scurgere verticală ISO 7390	<10 mm
Aderența betonului EN12004-1348	0.9 N/mm2
Use temperature	-40°C a 100°C
Ambalare	Role de: 0,15 m x 20 m (fiecare cutie conține 4) 0,075 m x 20 m (fiecare cutie conține 4)
Depozitare	Păstrați la temperaturi între 5°C și 30°C, ferți de căldură.
A se folosi înainte de	12 luni de la data fabricării. A se păstra în ambalajul original sigilat

CERINȚE DE SPRIJIN

Supportul trebuie să fie curat, uscat, ferit de praf, vopsea, grăsimi sau orice material incompatibil. Verificați compatibilitatea chimică și adezivă. Verificați temperatura de utilizare prevăzută.

TEMPERATURA DE APLICARE

0°C a + 45°C

APLICARE

Pe suporturi poroase sau non-coezive, este recomandabil să aplicați un produs de etanșare a porozității înainte de Butyl Tex. O cantitate mică de Impermax diluată este de asemenea utilă. Notă: permiteți primului Impermax sau sigilant să se vindece și să se usuce complet înainte de aplicarea Butyl Tex. Unii solvenți afectează materialul butilic.

Cojiți partea protectoare, așezați banda pe suport, evitând blisterele de aer. Apăsăți uniform cu o apăsare blândă pentru a asigura aderența totală.

Dacă banda trebuie să continue dintr-o secțiune pre-poziționată, se suprapune timp de 5 cm.

Productul poate fi vopsit sau acoperit, dar acoperirea trebuie să fie compatibilă cu cauciucul butilic al Butyl Tex. Rețineți că Butyl Tex este sensibil la solvent.

PRECAUȚII DE MEDIU

Deșeurii inerte, tratează deșeurile în conformitate cu legislația locală aplicabilă.

ALTE INFORMAȚII

Informațiile conținute în acest fișă de date, precum și sfaturile noastre, atât scrise ca verbale sau furnizate prin testare, se bazează pe experiența noastră și nu constituie nicio garanție de produs pentru instalator, care trebuie să le considere simple informații.

Vă recomandăm să studiați în profunzime toate informațiile furnizate înainte de a continua la utilizarea sau aplicarea oricăruia dintre produsele noastre și sfătuiți cu tărie să efectuați teste „la fața locului” pentru a determina oportunitatea acestora pentru un proiect specific. Recomandările noastre nu scutesc de obligația instalatorilor de a studia în profunzime metoda de aplicare corectă a acestor sisteme înainte de utilizare, precum și de a efectua cât mai multe teste preliminare posibile în cazul în care apar orice îndoeli. Aplicarea, utilizarea și procesarea produselor noastre sunt dincolo de controlul nostru și, prin urmare, se află sub responsabilitatea exclusivă a instalatorului. În consecință, instalatorul va fi singurul responsabil de orice daune derivate din observația parțială sau totală a indicațiilor noastre și, în general, de utilizarea sau aplicarea necorespunzătoare a acestor materiale.

Această fișă tehnică înlocuiește versiunile anterioare.